

**KLEJ WIKOŁOWY****BAUSOLID****Charakterystyka:**

Profesjonalny, wysokowydajny klej na bazie dyspersji polioctanu winylu. Nie zawiera rozpuszczalników organicznych. Łatwy w aplikacji i sprawny w działaniu. Tworzy transparentną spoinę o klasie wodoodporności D2.

Zastosowanie:

Produkt przeznaczony do bezpośredniego klejenia na zimno drewna, płyt wiórowych, sklejek, płyt stolarskich i innych materiałów drewnopochodnych między sobą oraz z wybranymi tworzywami sztucznymi i z tkaninami. Może być stosowany do klejenia papieru. Do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

Dane techniczne:

- kolor kleju: biały;
- kolor spoiny: bezbarwny;
- konsystencja: wysokolepka ciecz;
- gęstość: 1,05 kg/L;
- czas otwarty kleju: 3-10 minut;
- czas wstępnego wiązania: 25 minut;
- czas pełnego wiązania: 24 h;
- wydajność: 4- 10 m²/L w zależności od rodzaju i porowatości podłoża;
- właściwości spoiny: wodoodporna (klasa wodoodporności D2).

Sposób użycia:**1. Przygotowanie powierzchni:**

Powierzchnie klejone dokładnie oczyścić, odtłuścić "Acetonem" DRAGON i dopasować do siebie. Elementy tworzyw sztucznych w miejscu łączenia przetrzeć papierem ściernym. Pozostałości starych wymalowań usunąć "Zmywaczem farb i lakierów" DRAGON. Klejone drewno powinno być suche o wilgotności od 8% CM do 12% CM. Wilgotność względna powietrza powinna wynosić 40 - 70% CM.

2. Temperatura podczas wykonywania prac:

Prace prowadzić w temp. powyżej +10 °C (temp. powietrza, podłoża oraz klejonych elementów).

3. Zalecenia:

Przed rozpoczęciem prac zawartość opakowania należy dokładnie wymieszać. Nałożyć cienką warstwę kleju na jedną z łączonych powierzchni, odczekać 4 minuty i ścisnąć klejone elementy. Pełną wytrzymałość spoina uzyskuje po ok. 24 godzinach. Po zakończeniu prac opakowanie z

klejem szczelnie zamknąć.

4. Czyszczenie narzędzi i zabrudzonych elementów:

Zabrudzone narzędzia i świeże plamy czyścić wodą. Zaschnięty klej można usunąć jedynie mechanicznie po uprzednim namoczeniu w ciepłej wodzie.

5. Rozcieńczanie kleju:

Nie zaleca się rozcieńczania kleju. W szczególnych przypadkach można rozcieńczyć wodą.

Opakowania:

- opakowanie: tuba 50 ml/ 25 szt w opakowaniu zbiorczym;
- opakowanie: butelka z tworzywa 250 ml/ 10 szt w opakowaniu zbiorczym.

Przechowywanie i transport:

Transportować i przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu w temp. od +5 °C do +30 °C. Chronić przed dziećmi. W trakcie i po zakończeniu prac pomieszczenie należy intensywnie wietrzyć, aż do zaniku charakterystycznego zapachu. Stosować z dala od ognia przy sprawnie działającej wentylacji. Nie klei PP, PE, PTFE. Przemrożony klej trwale traci swoje właściwości.

Producent:

Wyprodukowano na zlecenie:

Konsorcjum Handlowe „STOFARB” S.A.

41-500 Chorzów, ul. Gościnną 1.

Przez:

DRAGON POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa.

KRS: 0000438759, NIP: 677-237-20-06, Regon: 122707541

30-298 Kraków; ul. Powstania Listopadowego 14.

tel.: (12) 623-80-80, 623-80-70; fax: (12) 637-79-30.