

INFORMACJA TECHNICZNA

Spray Professional UNIVERSAL ENAMEL

Emalia w aerozolu, 400 ml

Przeznaczona do dekoracyjnego pokrywania natryskiem różnych powierzchni. Do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych.

Producent:

CHAMPION COLOR PLUS P. Lelito Sp. J.

PL 84-123 Połchowo, ul. Dworcowa 7

Tel: +48 58 673-94-36, Fax: +48 58 673-94-22

e-mail: biuro@championcolor.pl, www.championcolor.pl

Charakterystyka produktu

- Szybkoschnąca, wysoki połysk, dobre krycie podłoża
- Różne kolory, w tym wybrane z palety RAL
- Dobra przyczepność do podłoża
- Odporna na promieniowanie słoneczne i opady deszczu
- Nie zawiera związków ołowiu i chromianów
- Nie zawiera substancji wpływających na warstwę ozonową

Właściwości fizyko-chemiczne i aplikacyjne

Typ bazy:	akrylowa/alkidowa modyfikowana
Kolor	według katalogu
Propelent	mieszanina propan-butan
Zawartość lotnych związków organicznych (VOC)	poniżej 680 g/L

Czas schnięcia przy 20 °C *)	około 20 min
Nałożenie kolejnej warstwy metodą „mokro na mokro”	do 1 godziny
Nałożenie kolejnej powłoki	przed upływem 6h
Wydajność teoretyczna **)	2 m ² z pojemnika
Zalecana grubość powłoki po wyschnięciu, około	20-25 µm (jedna warstwa)
Zalecana liczba warstw	2 – 3

*) Czas schnięcia zależy od grubości naniesionej mokrej powłoki emalii, temperatury oraz intensywności ruchu otaczającego powietrza

***) Wydajność teoretyczna dotyczy nanoszenia emalii na płaskie, nieporowate podłoże w warunkach bezwietrznych, w temperaturze 20 °C bez strat technologicznych do grubości suchej powłoki 25 µm. Wydajność praktyczna może odbiegać od teoretycznej w zależności od warunków w miejscu stosowania.

Stosowanie

Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, wolna od tłuszczu i rdzy. Podłoże stalowe zabezpieczyć farbą podkładową „Spray Professional Farba Podkładowa Antykorozyjna”. Wykonać wstępne próby stosowania wyrobu i ocenić jakość uzyskanej powłoki.

Przed użyciem wstrząsać pojemnik przez ok. 2 min. w celu wymieszania zawartości. Zalecana odległość dyszy od lakierowanej powierzchni 20 – 30 cm. Wykonać próbny natrysk. Najlepiej stosować w zakresie temp. 18 – 25°C. Nanosić farbę w formie 2 -3 cienkich warstw w odstępach kilku minut. Kolejna powłoka przed upływem następnym 6 godzin. Po zakończeniu natrysku, wyczyścić dyszę przez obrócenie pojemnika do góry dnem, skierowanie dyszy w bezpiecznym kierunku i naciśnięcie przycisku przez ok. 3 sekundy.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem.

Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco na oczy. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe narażenie lub narażenie powtarzane.

W miejscu pracy zapewnić skuteczną wentylację, używać rękawic i okularów ochronnych.

Szczególne warunki bezpiecznego przechowywania i posługiwania się wyrobem aerozolowym

Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C /122°F. Zawartość/pojemnik usuwać do pojemnika przeznaczonego do selektywnej zbiórki odpadów.

Przeczytać informacje umieszczone na etykiecie wyrobu. Dla stosowania profesjonalnego zapoznać się z Kartą Charakterystyki dostępną na stronie www.championcolor.pl

Zastrzeżenie:

Informacje zawarte w niniejszej karcie podajemy w dobrej wierze w oparciu o naszą wiedzę i doświadczenie ale należy je weryfikować w aktualnych warunkach użytkownika. Informacje te nie stanowią podstawy do roszczeń z tytułu gwarancji a także ewentualnych szkód wynikłych z niezgodnego z przeznaczeniem i sposobem stosowania produktu, a także nie zwalniają użytkownika od obowiązku zapoznania się i stosowania wszelkich uregulowań prawnych związanych z jego stosowaniem.

Data aktualizacji 02.07.2019.