

# **GOLDMURIT**

## **GOLDMURIT ECO FINISZ**

Gładź szpachlowa gotowa do użycia



### **Gładź szpachlowa Goldmurit ECO FINISZ GOTOWA DO UŻYCIA DO NATRYSKU MECHANICZNEGO**

#### **ZASTOSOWANIE:**

Gotowa gładź szpachlowa **Goldmurit ECO FINISZ** znajduje zastosowanie wewnątrz pomieszczeń. Jest używana do wygładzania powierzchni ścian i sufitów na wysokogatunkową gładź tynkową o dużej gładkości powierzchni, jako tzw. FINISZ metodą natrysku hydrodynamicznego.

#### **ZALETY PRODUKTU:**

Gotowa do użycia, niewymagająca mieszania z wodą przed użyciem gładź szpachlowa **Goldmurit ECO FINISZ** jest powłoką oddychającą i paroprzepuszczalną stworzoną na bazie minerałów drobno mielonych. Zachowuje pełne właściwości użytkowe przez 12 miesięcy od daty produkcji w oryginalnym opakowaniu, a 30 dni od chwili otwarcia. Jest plastyczna w chwili nakładania i idealnie biała po wyschnięciu, dzięki czemu wystarczy ją pokryć jednorazowo farbą. Podczas szlifowania masa łatwo poddaje się obróbce.

Nakładanie masy jest proste, nie wymaga specjalnych umiejętności – przy użyciu agregatu i pistoletu do natrysku. Możliwe jest w kolejnym dniu pracy wykorzystywanie tego samego plastikowego wiadra, do którego przelewamy produkt **Goldmurit ECO FINISZ** z opakowania foliowego.

W tym celu należy po skończonej pracy pozostawić odkryte wiadro plastikowe z niewielkimi resztkami produktu na ściankach celem całkowitego wyschnięcia. Kolejnego dnia obrócić wiadro do góry dnem i uderzyć wiadrem o podłoże.

#### **SPOSÓB UŻYCIA:**

Podłoża krytyczne (elementy betonowe prefabrykowane, żelbetowe, lane na blatach) przeszlifować, a następnie zagruntować gruntem szepnym. Gładź w postaci pasty, gotowa do bezpośredniego użycia, nanosić przy użyciu agregatu i pistoletu do natrysku. Grubość jednorazowo nakładanej warstwy może wynosić maksymalnie do 2 mm. Całkowite stwardnienie następuje po upływie 6 godzin. Szlifować przy użyciu siateczki lub drobnoziarnistego papieru ściernego 150 – 220  $\mu\text{m}$ . Można malować różnymi rodzajami farb dekoracyjnych.

#### **NAKŁADANIE PRZY UŻYCIU AGREGATU HYDRODYNAMICZNEGO:**

Gładź szpachlową **Goldmurit ECO FINISZ** można nakładać urządzeniami hydrodynamicznymi o średnicy dyszy od 0,027 cala do 0,039 cala bez rozcieńczania, grubość nakładanej warstwy zależy od średnicy dyszy. Podczas nakładania gładzi szpachlowej **Goldmurit Eco Finisz** urządzeniem hydrodynamicznym, nie zaleca się pozostawiania masy w układzie hydraulicznym urządzenia pod ciśnieniem dłużej niż 5 minut. Po wykonaniu natrysku masy lub podczas dłuższej przerwy w prowadzeniu prac należy spuścić ciśnienie na zaworze zwrotnym oraz pistolecie, co przedłuży żywotność agregatu i zapobiegnie niepożądanym utrudnieniom w pracy.

# **GOLDMURIT**

## **GOLDMURIT ECO FINISZ**

Gładź szpachlowa gotowa do użycia



### **WYDAJNOŚĆ:**

Na tynk cementowo-wapienny – 1kg/1,5m<sup>2</sup>

Na tynk gipsowy – 1kg/1,5m<sup>2</sup>

Płyty G/K – 2kg/2m<sup>2</sup>

Produkt posiada Europejską

Deklarację Zgodności nr 2/MM/13

Produkt zgodny z EN 15824:2017.

Świadectwo PZH nie ma zastosowania, ponieważ gładź nie jest warstwą ostateczną i nie ma bezpośredniego kontaktu z wodą pitną oraz produktami spożywczymi.

Niniejsza karta techniczna produktu jest obowiązująca i zastępuje wszystkie poprzednie.

Data aktualizacji: 13.02.2026r.